

KAWASAKI STEEL GIHO

Vol.17 (1985) No.3

吉岡 啓一^{*2} 鈴木 重治^{*3} 木下 昇^{*4} 平野 忠男^{*5} 広瀬 洋一^{*6} 黒沢 政男^{*7}

Ultra-low C and N High Chromium Ferritic Stainless Steels

Keiichi Yoshioka, Shigebaru Suzuki, Noboru Kinoshita, Tadao Hirose, Yasushi Ueda, Masaru Kuroda

要旨

高純度高Crフェライト系ステンレス鋼、SR 26-1, S 30-2 および SR 26-4 は経済的な精錬技術である当社のSS-VODプロセスにより量産されている。これらの鋼の

Synopsis:



Ultra-low C and N high chromium ferritic stainless steels, SR 26-1, S 30-2 and SR 26-4, have been produced by cost-saving steel making process called the "SS-VOD process". The chemical compositions of the steels are charac-

N 量の大小によって大きく影響を受け、それらの量の増大に従い延性-ぜい性遷移温度が高くなり、じん性は低下する。

ん性に及ぼすこれらの安定化元素の影響を示す³⁾。じん性が最も良好なものは安定化元素無添加鋼であり、0.3% の Ti または Nb

Mo および 30 Cr-2 Mo 鋼の 4 mm 厚板のじん性に及ぼす熱処理 (1 200°C × 10 min) 後の 700°C までの冷却速度の影響を示す⁵⁾。水冷したものが最も良好たじん性を呈し、冷却速度が遅くなるに従い

低下が著しい。この原因は、Ti または Nb 添加鋼では溶接冷却過程でこれらの炭窒化物が Cr 炭窒化物より析出しやすく、特に Ti 含有鋼では粗大な TiN が析出し、これが割れ発生の起点となりや




が酸性塗化物水溶液中で活性塗膜1. やすくかスコレ関係があスレ
が以重がなス

Table 6. Mechanical Properties of 0.7-mm-thick Sheets of**Table 7.** Ductile Intercrystalline Segregation

those of type 316L and Type 430

0.2% proof	Tensile	Urgent	Hardness	Steel	Test temperature, °C
------------	---------	--------	----------	-------	----------------------



より腐食減量が小さく、粒界腐食感受性がない。また、この表での HCOOH および COOH に対する優れた耐食性を示す。Fig. 16 に

耐カ性ソーダ性は隔膜法カ性ソーダプラントの濃縮工程を想定して
行なった腐食試験結果であるが、いずれの直結形フライミングステン

アセトアルデヒド法の酢酸製造プラントの精留工程を想定して実施
した H₂O-CH₃COOH-COOH 系の混融水溶液における腐食試

